



BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION

Kapitel K 1.2 SPÅR, Material	Utgåva	Sida 1 (1)
Avsnitt K 1.2.9 Tillverkningsbestämmelser, specialräl	Datum 2014-10-15	Senaste ändring
Upprättad av Håkan Karlén	Fastställd av Susanne Hultgren	

1. ALLMÄNT

Tillverkningsbestämmelser enl. VDV tilläggsriktlinjer för spåröverbyggnad OR 3.1-Z4

Dessa tillverkningsbestämmelser gäller för:

Objekt	Exempel på profil	Stålkvalitet
Stödräler	75C1	R220
Räler med förtjockat liv	105C1	R220
Vollkopf	76C1	R220
Blockräler	310C1	R220
Tungräler		900 N/mm ²
Tungräler		400 HB
Tungräler i mangan		Mn 13
Glidplåt		400 HB

2. STÅLKVALITET

Se banstandard K 1.2.8 Kemiska gränsvärden.

3. TILLVERKNINGSBESTÄMMELSE

Banstandard K 1.2.6 Tillverkningsbestämmelser, gaturäl gäller med följande undantag:

3.1 Behandling och valsning

Dessa krav bortfaller för blockräler

3.2 Krav på utförande

För blockräler tillåts ytfel till 2 mm. Djupare fel får åtgärdas med slipning.
